

## 01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trata-se da camada de argamassa constituída de cimento, areia grossa, água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento.

## 02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Assentamento convencional

As argamassas deverão ser misturadas até a obtenção de uma mistura homogênea.

Será utilizado **chapisco em paredes com traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm.**

A quantidade de água será determinada pelo aspecto da mistura, que deverá estar coesa e com trabalhabilidade adequada à utilização prevista.

Deverá ser preparada apenas a quantidade de argamassa para cada etapa, a fim de se evitar o início do seu endurecimento, antes do seu emprego.

O procedimento para a execução das argamassas deverá obedecer o previsto na NBR 7200.

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos e florescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham a prejudicar a aderência.

## 03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

### Qualidade e Resistência

Os materiais componentes das argamassas deverão atender às recomendações das Normas Brasileiras referentes aos insumos cimento, cal, areia e água.

O cimento deverá ser novo, não se admitindo a utilização de cimento "empedrado".

A areia deverá apresentar granulometria e características condizentes com o tipo de argamassa que comporá.

A água deverá ser tal que não apresente impurezas, tais como sais, álcalis ou materiais orgânicos que possam prejudicar as reações com o cimento. A água potável da rede de abastecimento é considerada satisfatória para ser utilizada.

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3mm.

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5mm, textura aberta com superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base.

## 04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Para fins de pagamento efetivamente, a unidade de medição dos chapiscos será o metro quadrado real executado, descontando-se todos os vãos livres, tais como portas, janelas, aberturas, etc.

O pagamento será por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

## 05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 7200	Revestimento de paredes e tetos com argamassa . materiais, preparo, aplicação e manutenção