

## 01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende o fornecimento de materiais e a execução de pintura de paredes, tetos e esquadrias de madeira ou metal com tintas à base de resinas alquídicas, na forma de esmaltes e tintas a óleo.

## 02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Eliminar o pó através de escovação ou espanando-se a superfície. Pontos de ferrugem deverão ser completamente eliminados através de lixamento manual ou mecânico. Partes soltas ou crostas de tintas antigas, se houver, serão eliminadas com espátula e lixa ou com removedor.

Antes da repintura, deverão ser eliminadas, com um pano embebido em aguarrás, as partes soltas da tinta velha, gorduras, graxas e sujeiras. Após seca a superfície, será aplicada a tinta de acabamento.

Se a pintura antiga estiver em bom estado, deverá ser lixada com lixa nº 150, até a total eliminação do brilho. O pó será eliminado e, em seguida, aplicada a tinta de acabamento.

Deverá ser aplicada a **Pintura Esmalte Acetinado, Duas Demãos, Sobre Superfície Metálica.**

Para promover melhor aderência da tinta esmalte com a superfície, recomenda-se a aplicação de fundo anticorrosivo a base de óxido de ferro. Após seco, será aplicada a tinta de acabamento.

## 03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Não serão aceitos materiais que apresentem, na abertura da lata, problemas de sedimentação.

Caso o material apresente esta característica, no ato da abertura da lata, o mesmo deverá ser convenientemente homogeneizado. Não sendo possível tal homogeneização, o material deverá ser rejeitado e substituído. A pintura com tinta esmalte ou a óleo somente poderá ser iniciada após a cura completa do reboco, ou seja, no mínimo 1 mês após sua conclusão, o que evitará problemas futuros de "eflorescência", de "calcificação" e de "desagregamento".

Deverão ser evitadas as diluições em excesso, em desacordo com o recomendado nas latas, pelos fabricantes, o que torna a espessura do filme inferior ao ideal, além de causar problemas de escorrimento. A diluição, quando ocorrer, deverá ser feita com solvente adequados ao tipo de tinta utilizado.

Não serão permitidas pinturas ou repinturas sobre metais protegidos por zarcão por mais de uma semana, pois decorrido este prazo, a aderência da tinta de acabamento ficará prejudicada.

Não serão permitidas pinturas em dias chuvosos, pois o excesso de umidade e as temperaturas muito baixas (abaixo de 15°C) impedem que o solvente evapore, causando problemas de secagem retardada.

## 04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de pintura com esmaltes sintéticos e tintas a óleo serão medidos segundo os seguintes critérios:

- Paredes e Tetos - pela área executada, em metros quadrados (m²), conforme dimensões do projeto.
- Esquadrias de metal - pela área de projeção da esquadria, em metros quadrados (m²).

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

## 05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 11702	Tintas para construção civil . Tintas para edificações não industriais . Classificação
ABNT	NBR 13245	Tintas para construção civil . Execução de pinturas em edificações não industriais . Preparação de superfície
TINTAS CORAL		Catálogo de Produto