

01. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Compreende o fornecimento de materiais e a execução de pintura em piso.

02. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Eliminar o pó através de escovação ou espanando-se a superfície. Partes soltas ou crostas de tintas antigas, se houver, serão eliminadas com espátula e lixa ou com removedor.

Antes da repintura, deverão ser eliminadas, com um pano embebido em aguarrás, as partes soltas da tinta velha, gorduras, graxas e sujeiras. Após seca a superfície, será aplicada a tinta de acabamento.

O concreto deve estar completamente limpo para permitir que o selador e a tinta se fixem de maneira adequada. Deve-se usar dois produtos diferentes para limpar o concreto: um para remover a sujeira e o outro para remover a eflorescência, aquele pó branco que às vezes se forma na superfície úmida.

Como medida de economia da tinta de acabamento, recomenda-se a aplicação de uma demão de líquido selador sobre a massa, para uniformizar a absorção.

Aplicar de uma a duas demãos de Tinta para Piso diluído com 15 a 25% de água limpa, aguardando período de 4 horas entre demãos

Será feita uma **pintura em piso cimentado com tinta acrílica de piso (tinta de quadra), pintada na cor Cinza.**

03. CRITÉRIOS DE CONTROLE

Não serão aceitos materiais que apresentem, na abertura da lata, problemas de sedimentação.

Caso o material apresente esta característica, no ato da abertura da lata, o mesmo deverá ser convenientemente homogeneizado. Não sendo possível tal homogeneização, o material deverá ser rejeitado e substituído.

Deverão ser evitadas as diluições em excesso, em desacordo com o recomendado nas latas, pelos fabricantes, o que torna a espessura do filme inferior ao ideal, além de causar problemas de escorrimento. A diluição, quando ocorrer, deverá ser feita com solvente adequados ao tipo de tinta utilizado.

Não serão permitidas pinturas em dias chuvosos, pois o excesso de umidade e as temperaturas muito baixas (abaixo de 15°C) impedem que o solvente evapore, causando problemas de secagem retardada.

04. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços de pintura com esmaltes sintéticos e tintas a óleo serão medidos pela área executada, em metros quadrados (m²), conforme dimensões do projeto.

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela Fiscalização.

05. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ABNT	NBR 11702	Tintas para construção civil . Tintas para edificações não industriais . Classificação
ABNT	NBR 13245	Tintas para construção civil . Execução de pinturas em edificações não industriais . Preparação de superfície
TINTAS SUVINIL		Catálogo de Produto
TINTAS CORAL		Catálogo de Produto